

Finitura-Pittura ai Silicati (Consigliamo Tonachino)

DESCRIZIONE

Pittura minerale a base di silicato di potassio, ad elevata traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici, con finitura opaca satinata d'elevato pregio decorativo. Adatta per ripristinare l'effetto estetico dei supporti. Ha lunga durata, inattaccabile da muffe e batteri. Rispondente alle norme DIN 18363 - punto 2.4.6. sui prodotti ai dispersion-silicati.

COMPOSIZIONE

- ❖ Silicato di potassio stabilizzato.
- ❖ Pigmenti inorganici ad elevata stabilità alla luce;
- ❖ Additivi atti a conferire buona lavorabilità ed elasticità;
- ❖ Esente da solventi.



DATI TECNICI

Peso specifico	1.60 kg/dmc
Resa	0.250 Litri/m ² circa
pH	9.5 - 10
Permeabilità al vapore	$S_d = \mu \times d = 0.063$ metri equivalenti d'aria
Colore	Bianco - Colori di Cartella - a Campione
Resistenza agli U.V.	Resistente, non ingiallente



POSA IN OPERA

Applicare una mano di FONDO CFP diluito 2:1 con acqua (2 litri di FONDO CFP, 1 litro d'acqua) oppure una mano di PITTURA CFP miscelata 1:1 con FONDO CFP. Dopo almeno 24 ore, applicare una mano di PITTURA CFP diluita con 20% d'acqua. Trascorse altre 24 ore, applicare una seconda mano di PITTURA CFP diluita con 10 -15% d'acqua. Applicare con rullo o pennello, da pulire lavando con acqua subito dopo l'uso.

